


i306336; ALT: U06R08

Produktcode

73 / 52 / 0,6



Gesamtstärke = 48,76 mm

Glasaufbau von außen nach innen:

Scheibe 1		Scheibe 2		Scheibe 3	
6 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard Premium2	4 mm	Float Glass ExtraClear	4 mm	ClimaGuard Premium2
				0,76 mm	PVB SR
				4 mm	Float Glass ExtraClear
SZR 1 - 16 mm		SZR 2 - 14 mm			
10%	Luft	10%	Luft		
90%	Argon	90%	Argon		

Ergebnisse

<u>Licht (EN 410 - 2011)</u>		<u>Solare Energie (EN 410 - 2011)</u>	
Transmission [%]	$\tau_v = 72,9$	Gesamtenergiedurchlassgrad [%]	$g = 51,8$
Reflexion außen [%]	$\rho_v = 15,7$	Durchlassfaktor [g/0,87]	$sc = 0,60$
Reflexion innen [%]	$\rho_v = 15,6$	Direkte Transmission [%]	$\tau_e = 42,7$
Farbwiedergabeindex [%]	$R_a = 96,0$	Direkte Reflexion außen [%]	$\rho_e = 30,8$
		Direkte Reflexion innen [%]	$\rho_e = 25,2$
<u>Thermische Eigenschaften (EN 673 - 2011)</u>		Absorption [%]	$a = 26,5$
U-Wert [W/(m ² K)]	$U_g = 0,6$	UV-Transmission [%]	$\tau_{uv} = 1,2$
Neigung $\alpha = 90^\circ$		Sekundärer Wärmeabgabegrad innen [%]	$q_i = 9,1$
		<u>Diverse</u>	
		abgeschätztes Schalldämmmaß [dB]	$R_w = \text{NPD}$
		(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
			$C_{tr} = \text{NPD}$

Die berechneten Werte haben nur informativen Charakter und geben keine Garantie bezüglich der Fertigung des (un-) beabsichtigten Endproduktes. Die Verfügbarkeit der Produkte wird nicht durch die hier vorgenommenen Glaskonfigurationen garantiert.